

ООО «ХБК «Навтекс»  
г.Наволоки Иван обл

ПАСПОРТ

лабораторных испытаний № 4080

Наименование продукции: марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная

Арт. 6498-530П

№ партии 09 кол-во рулонов в партии: 300000 пог/м

Дата: 09.2021г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Факт
1.	Ширина, см	90+-1,5	89,5
2.	Поверхностная плотность г/м <sup>2</sup>	51+-2	48,7
3.	Число нитей на 10 см:		
	основа	100+-2	100,0
	уток	74+-2	74,0
4.	Разрывная нагрузка полоски 50x200 мм, Н (кгс)		
	основа	8	14,3
	уток	3,5	4,9
5.	Массовая доля хлористых солей, %	не более 0,02	Соот
6.	Массовая доля сернокисл. солей, %	не более 0,02	Соот
7.	Массовая доля кальциев. Солей, %	не более 0,06	Соот
8.	Массовая доля жировых веществ %	не более 0,3	Соот
9.	Содерж. окисляемых веществ, мин	не менее 5	5,1
10.	Смачиваемость, сек	не более 10	5,8
11.	Влажность, %	5,0 – 8,5	5,3
12.	Капиллярность, см/час	не менее 10,0	10,8
13.	Зольность, %	не более 0,3	Соот
14.	Белизна, %	не менее 80	83,5
15.	Реакция водной вытяжки	Нейтральн.	Нейтр
16.	Состав сырья	Хлопок 100%	Хлопок 100%
17.	№ пряжи (Текс),гс		
	основа	№34,5(29)	№34,5(29)
	уток	№34,5(29)	№34,5(29)

Заключение: марля соответствует ГОСТ 9412-93

Срок годности 5 лет

Зам. директора по качеству

(Замыслова Н.И)

Начальник производственной лаборатории

(Кроткова О.Д)

